玻璃离子水门汀

SD1407

【产品名称】
玻璃离子水门汀

【型号、规格】
ZIRCONOMER IMPROVED

【适用范围】
・乳牙的Ⅰ级或Ⅱ级窝洞的修复
・恒牙的Ⅰ级或Ⅱ级窝洞的修复
・缺损的修复牙或银汞合金修复体的修补
・桩核的修复
・牙冠颈部的修复

【主要结构组成或者成分】
该产品由粉末和液体两部分组成，粉末由氟铝硅酸盐玻璃、氧化锆、着色剂及其他成分组成；液体由聚丙烯酸水溶液、酒石酸组成。

【禁忌症】
对本产品或聚链烯酸盐玻璃离子体水门汀曾有过发疹、皮肤炎等过敏症的患者以及操作者请勿使用。

【使用方法】
1) 充填
① 清洁牙面
去除附着在牙面上的斑点及污渍。
② 形成窝洞
按照常规方法形成窝洞。
③ 隔离防湿
使用橡皮障等进行隔离防湿。
④ 保护牙髓
窝洞有露髓或近髓的，需使用氢氧化钙制剂来对牙髓进行保护。
⑤ 量取粉液
用量匙量取粉末2匙以及挤出1滴液体放置于调和纸板上。
粉／液的标准比例：3.6g／1.0g
⑥ 调拌
用调拌刀将粉末分成2等份，把其中1/2的粉末与液体调拌5-10秒钟后，在此调拌物中将剩下的粉末加入，调和至厚油灰状。
调拌时间必须在30秒内完成。

操作时间（23℃）	1 分 30 秒	从调拌开始
固化时间（37℃）	3 分 00 秒	从调拌结束

⑦ 充填・防湿
在事先已水洗并干燥了的牙齿窝洞内，使用器具将调拌物快速地填入并进行造型。
⑧ 形态修整和研磨
建议在充填后放置24小时后，按照常规方法，在流水下进行形态修整以及研磨。尽管在充填后7分钟，已充分达到研磨所需的硬度，但还是建议请使用牙科粘接・充填材料用表面保护材料（例如松风可可隔离膏）。形态修整后，在表面上再度涂抹风可可隔离膏，起到防水作用。

2) 桩核的修复
① 桩核修复的准备
按照常规方法，进行桩核修复的准备。
② 按照[1）充填]的③～⑥，进行隔离防湿、保护牙髓、准备调和物。
③ 桩核构造・防湿
按照常规进行桩核构造。桩核构造后，在水门汀表面的光泽消失之际，涂抹上松风可可隔离膏。
④ 桩核修复
按照常规方法，进行桩核修复。

【注意事项】
[与使用方法相关联的注意事项]
1) 在量取粉末时,先将瓶子甩动使瓶内充满空气，再使用所配的计量匙在瓶口刮平量取。
2) 量液体点滴时，需将容器朝下倒置，压放出空气泡后再进行量取。
3) 为了正确计量，需用湿纱布等擦掉残留在容器瓶口上的液体。
4) 使用后的容器，请立刻盖紧盖子。特别要注意不可让粉末接触湿气。
5) 为了避免物理特性低下，不可将量取的粉末分为3等份以上调拌。
6) 当室温超过23℃时，可操作时间可能变短；低于23℃时，又可能会变长，需注意。
7) 要避免在调拌过程中追加液体，否则可能会使性能劣化。
8) 在使用透明成型片时,需事先涂抹松风可可隔离膏后，再做成型充填。
9) 若隔离防湿特别困难的，在形态修整和研磨后，有可能表面会出现白浊的影响，因此需增厚充填约0.5mm。

[重要的基本注意事项]
1) 在本产品的使用中，若出现发疹、红肿、溃疡、瘙痒、麻痹等过敏症的患者或操作者，请中止使用并速就医。
2) 为防止与粉、液以及调和物的接触引起的过敏症，请采取戴医疗用（牙科用）手套及保护眼罩等防护措施。另外，如有附着口腔软组织或皮肤上，应立即用酒精棉擦拭后，并用大量清水冲洗。
3) 粉、液以及调拌物万一进入了眼中时，请立即用大量清水冲洗后，并接受眼科医生的诊治。
4) 本产品只适用于【适用范围】所记载的用途。
5) 本产品仅供牙科专业人士使用。

【贮存方法】
1) 本产品需避免高温、潮湿、阳光直射，贮存在室温（5-25℃）下。
2) 避免非牙科专业人士接触到本产品，请妥善保存及管理。

【生产日期】
见包装

【使用期限】
有效期：3 年
本产品的使用期限见包装所示。
(⌛ YYYY-MM-DD →表示使用期限至 YYYY 年 MM 月 DD 日)

【注册人 / 生产企业】
名称　株式会社 松风
住所　日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话　+81-75-561-1112
生产地址　Unit 2-4 Leavers Estate, Chiddingstone Causeway, TN11 8JU, United Kingdom

【代理人 / 售后服务单位】
名称　松风齿科器材贸易（上海）有限公司
住所　上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话　021-5779 6980
传真　021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】
国械注进 20193170267