进口双组份罩面（4:1）产品介绍

产品概况



进口4:1双组份罩面是一种高端的以水为分散介质的新型聚氨酯体系，具有净味、环保、易打理、机械性能优良、安全可靠等特点。本产品对基材有着极高的附着力，固化后的涂膜收缩率小、硬度高、耐磨性好。该产品是目前微水泥地面哑光罩面首推产品，也可以用于墙面，与微水泥完美结合，广泛应用于民宿、别墅、商业空间、博物馆等公共场合。

产品特点

1、高耐污：具有比5:1罩面效果更好的耐污性，可用于地面，抵御污水、油渍、茶水等日常污渍
2、高硬度：具有比5:1罩面效果更高的硬度，抗划伤性能优异
3、耐水：有较高的交联密度，可应用于卫生间墙地面
4、耐磨：具有良好的抗磨损性能
5、环保：水性材料，不含挥发性有机溶剂，不易燃烧，绿色环保

技术参数*

物理形态：乳白色液体
涂布率：0.12kg/㎡（封闭剂基础上；两遍）
硬度：4H
光泽度：2-4度（60°光泽仪）
密度：1.04kg/L（25℃）
环保指标：符合国家标准GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

施工应用

施工条件：
环境检查：温度 20℃以上，湿度小于 80%；室内温度不够需用加温器。

施工工具：

搅拌器、电子秤、罩面专用滚筒（短毛）、托盘

地面施工步骤：

1、根据面积计算，将滚涂第一遍所需用量的双组份罩面A、B组份按照4:1混合搅拌均匀后，可加入0.5份以内的水搅拌均匀（第一遍未使用完的材料不可用于第二遍滚刷）；
2、在颜色保护剂（密封剂）滚涂后的地面戴鞋套以十字交叉法均匀滚涂双组份罩面，同时注意用十字交叉法前滚后收；
3、在滚涂第一遍后1-3小时，待地面不粘脚，准备第二遍所需用量的罩面，充分搅拌均匀（切不可用第一遍未使用完的罩面），戴鞋套进行第二遍滚涂，方法如上；
4、滚涂时需开窗通风，滚涂后做好成品保护，24小时内不得进入灰尘、虫子等杂物

注意事项：

1、混合后的材料需在 1 小时内用完
2、双组份搅拌需充分搅拌，杜绝用棍子搅，尽量用专用搅拌器
3、加水量不得超过 B 组份的重量，罩面加水过多会导致罩面太薄
4、施工温度控制在 20℃以上，温度过低会导致初始强度下降以及完全固化时间延长
5、滚涂中料桶和托盘不得放置在已滚涂完罩面上
6、地面切勿过早投入使用，20℃以上三天后可在做好必要防护下投入使用
7、施工后地面严禁使用不透气的薄膜覆盖；如果需要防护，需用透气、防尘的地毯

地面使用保养：

1、地面使用前期（10 天内）耐污性能较弱，不得用尖锐物体重压、橡胶鞋底摩擦
2、水渍及时清理（一般 6 小时内）
3、污渍如不能用拖布清理，需蹲地用湿毛巾手工擦除
4、清洁可使用洗衣粉、洗洁精，不带钢丝的洗碗布、毛巾
5、不能使用溶剂型清洗剂（如汽油）、钢丝球清理地面污渍

产品分类

产品分类	包装规格	涂布率	推荐使用	特点
进口双组分罩面（5:1）-哑光	6kg/组	0.12kg/㎡	墙面、地面	耐污、硬度、耐水、哑光
进口双组分罩面（5:1）-半哑	6kg/组	0.12kg/㎡	墙面、地面	高耐污、硬度、耐水
进口双组分罩面（4:1）-哑光	5kg/组	0.12kg/㎡	地面	高耐污、高硬度、耐水、耐磨
国产双组分罩面（6:1）-哑光	7kg/组	0.12kg/㎡	墙面	耐水、硬度、耐污、哑光



另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要

效果图片：











