TDS(技术说明书)

苏州普京真空技术有限公司

氟化镱钙

化学信息

项目	标准
钴（Co）	≤0.001%
铜（Cu）	≤0.001%
铬（Cr）	≤0.002%
铁（Fe）	≤0.0005%
钒（V）	≤0.001%
氟化钙(CaF_2)	=4%

物理信息

项目	特性
基底温度	150-200℃
蒸发温度	1400℃-1600℃
蒸发速率	0.2-0.8nm/s
膜厚仪设置	密度 8.12/m^3，Z 值1.0
折射率	1.55/550nm
透明区域	0.2-12um

订购信息

产品编号	粒度	标准包装
116900	1-4mm	1000g

地址：苏州市高新区大同路5号6幢501
电话：0512-66329481
网址：http://www.chinaputin.cn
邮箱：sales03@chinaputin.cn