TDS(技术说明书)

苏州普京真空技术有限公司

氟化镧

化学信息

项目	标准
钴（Co）	≤0.001%
铜（Cu）	≤0.001%
铬（Cr）	≤0.001%
铁（Fe）	≤0.002%
锰（Mn）	≤0.001%

物理信息

项目	特性
基底温度	250-350℃
蒸发温度	1200℃-1600℃
蒸发速率	0.2-0.6nm/s
膜厚仪设置	密度 5.94/m^3，Z 值 1.0
折射率	1.58/500nm，1.72/190nm
透明区域	0.15-11um

订购信息

产品编号	粒度	标准包装
307400	1-4mm	1000g
307401	1-4mm（低氧）	1000g

地址：苏州市高新区大同路5号6幢501
电话：0512-66329481
网址：http://www.chinaputin.cn
邮箱：sales03@chinaputin.cn