导静电涂料 3186

基料编号：3186　　固化剂编号：8303G

产品说明

- 添加导静电材料的双组份胺加成物固化的酚醛环氧漆。
- 漆膜坚硬，附着力好，耐磨性能极佳。
- 具有稳定的导静电性能和优异的耐酸耐碱性能。
- 适用于炼油厂、原油罐、贮藏罐、管道内部防腐。
- 本品符合 GB 50393 有关表面电阻的要求。

基本数据

物理参数	
颜色	灰色
光泽	哑光
体积固体含量	67±2%
比重	1.55 千克/升
挥发性有机化合物	262 克/升
闪点	25℃
混合比(基料:固化剂)	8.5:1 （重量比） 5:1（体积比）
混合使用期，23℃	4 小时
储存期限，23℃	自生产日期起，基料 1 年，固化剂 1 年　（干燥、阴凉、密闭容器中）

施工参数	
典型干膜厚度	80-120 微米
理论涂布率	8.4 平方米/升- 80 微米
表干 ，23℃	约 2 小时
实干 ，23℃	约 6 小时
完全固化 ，23℃	7 天

施工方法			
施涂方式	无气喷涂	有气喷涂	刷涂/辊涂
稀释剂	9803/9811	9803/9811	9803/9811
稀释剂用量(体积)	0-5%	5-10%	0-5%
推荐喷嘴尺寸(mm)	0.43-0.53	1.2-2	/
推荐喷涂压力(MPa)	20-25	0.4-0.8	/
施工适应性	推荐	推荐	预涂/修补

*上述施工参数仅供参考，实际使用时可调整。若需其它施工方法请咨询本公司代表。

表面处理

- 新钢材：除去表面油污、盐分及其他污染物。用（高压）淡水清除盐分和其它污染物。推荐磨料喷砂至最小 Sa2½ 级（ISO8501-1），表面平均粗糙度达到 Medium(G)，满足 Rz60-100μm(ISO8503-2)。
- 修补：除去表面油污、盐分及其他污染物。最好使用干喷砂的办法清除锈迹和其它的松散物质。小面积的清理可用动力工具进行，打磨至 St3（ISO 8501-1）。

重涂（干膜厚度 30 微米）

环境	大气、中等			
表面温度，20℃	第二度		第三度	
	最小	最大	最小	最大
自重涂	36 小时	21 天	24 小时	21 天

重涂间隔与日后暴露的环境有关。

如果长时间未进行覆涂，应拉毛表面以确保层间附着力。

在污染环境使用过的表面，必须用高压淡水冲洗干净，待表面干燥后才能进行重涂。

施工条件

- 只能在施工和固化得以正常进行的温度高于 10℃条件下使用本品。
- 油漆本身温度应高于 15℃，固化过程的相对湿度最好在 40-60%。
- 在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。
- 施工时基材表面温度必须大于露点 3℃以上。

油漆混合

- 使用动力搅拌器彻底搅拌基料。
- 将固化剂与基料混合，并使用动力搅拌器彻底搅拌。
- 根据施工需要和温度变化等，添加适量稀释剂，并使用动力搅拌器彻底搅拌。

注意事项

- 因环氧涂料的本性，本品暴露在室外容易粉化变色，但不影响性能。
- 可根据不同的使用目的和部位调整漆膜厚度，这将改变涂层涂布率、干燥时间和重涂间隔。
- 保持最小稀释比例，仅稀释混合好的漆料，尽量不要单独稀释基料或固化剂。
- 基料和固化剂彻底混合后，必须预反应 15min。

产品装填量

基料：25.5kg
固化剂： 3kg

安全防范

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意：本产品说明书所涵盖的信息，是基于实验室的测试结果，仅作为参考指导，并非技术保证。随着产品优化，以上信息会不定时更新，无特殊通知时，请以最新版为准。

现场影响产品应用和施工的因素众多，并非友泉公司所能控制。因此，友泉公司仅保证产品质量，对于产品使用过程中造成的损害，友泉公司将不会承担责任。

更新日期：2023-10-17