热反射隔热涂料底漆3184

基料编号:3184　　固化剂编号:8318

产品说明

- 双组份环氧高性能涂层。
- 漆膜坚硬、耐海水、耐磨损，防腐性能、机械性能优异。
- 适用于严重或浸没环境下钢结构、混凝土构筑物、埋地管道及设备的长期防护。
- 干燥条件下，最高使用温度:120℃。

基本数据

物理参数(20℃)	
颜色	灰色/可配制多种颜色
光泽	哑光
体积固体含量	77.5±2%
比重	1.5千克/升
挥发性有机化合物	285克/升
闪点	27℃
混合比(基料:固化剂)	7:1（重量比） 4.5:1（体积比）
混合使用期	2小时
储存期限	自生产日期起，基料1年，固化剂1年　（干燥、阴凉、密闭容器中）

施工参数(20℃)	
典型干膜厚度	100-200微米
理论涂布率	7.8平方米/升- 100微米
表干	约0.5小时
实干	约2.5小时
完全固化	7天

施工方法			
施涂方式	无气喷涂	空气喷涂	刷涂/辊涂
稀释剂	9803	9803	9803
稀释剂用量(体积)	0-10%	5-20%	0-5%
推荐喷嘴尺寸(mm)	0.53-0.64	1.5-2	/
推荐喷涂压力(MPa)	17.5-25	0.4-0.8	/
施工适应性	推荐	推荐	预涂/小面积修补

*上述施工参数仅供参考，实际使用时可调整。若需其它施工方法请咨询本公司代表。

表面处理

- 新钢材:除去表面油污、盐分及其他污染物。用（高压）淡水清除盐分和其它污染物。推荐磨料喷砂至最小Sa2½级（ISO8501-1），表面平均粗糙度达到Medium(G)，满足Rz60-100μm (ISO8503-2)。
- 修补:除去表面油污、盐分及其他污染物。最好使用干喷砂的办法清除锈迹和其它的松散物质。小面积的清理可用动力工具进行，打磨至St3（ISO 8501-1）。

重　涂　（干膜厚度 100 微米）

环境	大气、中等					
表面温度	-10°C		0°C		20°C	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
环氧漆	36小时	90天	18小时	90天	4小时	30天
聚氨酯漆	36小时	54天	18小时	27天	4小时	6天
环境	浸泡					
环氧漆	36小时	90天	18小时	90天	4小时	30天

重涂间隔与日后暴露的环境有关。

如果长时间未进行覆涂，应拉毛表面以确保层间附着力。

在污染环境使用过的表面，必须用高压淡水冲洗干净，待表面干燥后才能进行重涂。

施工条件

- 只能在施工和固化得以正常进行的-10°C以上温度条件下使用本品。
- 在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。
- 施工时基材表面温度必须大于露点以上 3°C，环境相对湿度小于85%。

油漆混合

- 使用动力搅拌器彻底搅拌基料。
- 将固化剂与基料混合，并使用动力搅拌器彻底搅拌。
- 根据施工需要和温度变化等，添加适量稀释剂，并使用动力搅拌器彻底搅拌。

注意事项

- 本品在室外暴露时容易粉化，在高温下易受机械和化学作用的影响。
- 可通过添加稀释剂来调整喷涂厚度，但过多的稀释剂可能导致抗流挂性能和固化速度降低。

产品装填量（不同颜色可能存在轻微差距）

基料：　21kg
固化剂：　3 kg

安全防范

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意：本产品说明书所涵盖的信息，是基于实验室的测试结果，仅作为参考指导，并非技术保证。随着产品优化，以上信息会不定时更新，无特殊通知时，请以最新版为准。

现场影响产品应用和施工的因素众多，并非友泉公司所能控制。因此，友泉公司仅保证产品质量，对于产品使用过程中造成的损害，友泉公司将不会承担责任。

更新日期：2023-09-18