氯化橡胶面漆 2171

YOUQUAN

产品说明

- 单组份、物理干燥、以氯化橡胶为基料的漆。
- 漆膜渗透率低，耐水性、耐磨性及防腐性能优良，耐候性好
- 适用于船舶水线以上部位、桥梁、化工设备、钢结构等的表面防护
- 干燥条件下，最高使用温度：80℃。

基本数据

物理参数	
颜色	灰色/可配制多种颜色
光泽	哑光
体积固体含量	50±2%
比重	1.39 千克/升
挥发性有机化合物	445 克/升
闪点	32℃
储存期限，23℃	自生产日期起 1 年（干燥、阴凉、密闭容器中）

施工参数	
典型干膜厚度	50-100 微米 （每道涂层）
理论涂布率	5.0 平方米/升 - 100 微米
表干，23℃	约 1 小时
实干，23℃	约 18 小时

施工方法			
施涂方式	无气喷涂	有气喷涂	刷涂/辊涂
稀释剂	9801	9801	9801
稀释剂用量(体积)	0-5%	5-10%	0-5%
推荐喷嘴尺寸(mm)	0.53-0.58	1.8-2	/
推荐喷涂压力(MPa)	12-15	0.4-0.8	/
施工适应性	推荐	推荐	推荐
*上述施工参数仅供参考，实际使用时可调整。若需其它施工方法请咨询本公司代表。			

表面处理

- 所有表面必须清洁、干燥且无污染，施工注意与底漆的涂装间隔。

重　　涂（干膜厚度 100 微米）

环境	大气、中等					
表面温度	0℃		10℃		20℃	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
氯化橡胶漆	12 小时	可延长	8 小时	可延长	2 小时	可延长

重涂间隔与日后暴露的环境有关。

在污染环境使用过的表面，必须用高压淡水冲洗干净，待表面干燥后才能进行重涂。

施工条件

- 施工表面必须彻底干净和干燥。
- 在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。
- 施工前，施工表面温度必须大于露点 3℃以上。环境相对湿度小于 85%。

油漆调制

- 使用动力搅拌器彻底搅拌。
- 根据施工需要和温度变化等，添加适量稀释剂，并使用动力搅拌器彻底搅拌。

注意事项

- 施工不同的漆膜厚度会影响涂层涂布率、干燥时间和重涂间隔。单道漆膜太厚会因溶剂截留而使漆膜起泡，所以本品不可施工太厚。

产品装填量

基料：　25kg

安全防范

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意：本产品说明书所涵盖的信息，是基于实验室的测试结果，仅作为参考指导，并非技术保证。随着产品优化，以上信息会不定时更新，无特殊通知时，请以最新版为准。

现场影响产品应用和施工的因素众多，并非友泉公司所能控制。因此，友泉公司仅保证产品质量，对于产品使用过程中造成的损害，友泉公司将不会承担责任。

更新日期：2023-12-11