ECO-BARRIER X-8017H

无氟易去污整理剂　分散型

一、性能特征

① 能使织物优异的易去污效果，在水洗过程中轻松去除污渍;
② 赋予织物亲水性
③ 在与架桥剂复配的情况下，具备高洗涤耐久性;
④ 是低 VOC 产品；不含 APEO,PFCS;

二、基本性能

外　观：淡黄色半透明液体
组　成：特殊改性聚酯化合物
离子性：弱阳离子
含固量：13%± 1%
产品 PH：2-5
闪点：>100℃
可稀释性：与（冷）水可以任意比混溶，长时间放置产品会有分层，摇匀后可正常使用
助剂相容性：与大多数非离子或弱阳离子纺织整理助剂相容，但原则上应进行预先试验。

三、使用指导

X-8017H 一般通过浸轧法应用，赋予整理织物优良的易去污功能。

推荐工艺：

初始易去污整理

X-8017H	20-40 g/L

耐久易去污整理

X-8017H	40-80 g/L
AX-101Z	5-10 g/L(交联剂)

加工条件

化纤：浸轧，带液量：30-70% →焙烘 150°C-180°C ×60s
棉及混纺：浸轧，带液量：40-70%, → 烘干 110-130°C ×1min →焙烘 150°C ×3min 或 170-180°C ×60s

加工提示：*易去污的效果可能会受整理织物上残留的杂质如纤维油剂、浆料、表面活性剂或染色助剂的影响。柔软整理或活性固色整理也会有影响。 因此建议加工前，面料清洗干净　不要任何助剂整理　尤其是柔软和固色整理。*

四、包装储存

包装：125KG，1000KG
储存：5-35℃保存，保质期：12 个月

本资料提供的配方及工艺是基于我们对产品的认识和理解， 仅供参考， 不能保证可行于所有的工艺， 用户须根据具体的应用条件预先进行试验调整确定。

福可新材料（上海）有限公司
Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD
地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷园区21号楼 2 楼
电话：021-60700263　　传真：021-60700253
网址：www.fibrochem.cn　　Email：fuke@fibrochem.cn